

Neotex® Inox Primer

Грунтовка на водной основе для нержавеющей стали, алюминиевых и оцинкованных поверхностей

Применение

Neotex® Inox Primer — это однокомпонентная грунтовка на водной основе, обеспечивающая очень сильное сцепление с глянцевыми поверхностями такими как нержавеющая сталь, алюминиевые и оцинкованные поверхности, жель, стекло.

Характеристики

- Однокомпонентный материал, легко наносится
- Обладает высокой адгезионной прочностью на различных глянцевых непористых поверхностях
- На этот грунт можно наносить без дополнительной предварительной обработки материалы на водной основе, на основе растворителей или без растворителей
- Экологически чистый материал
- Не содержит токсичных компонентов или растворителей

Технические характеристики

Плотность (EN ISO 2811.01)	1,04±0,01 гр/мл
Вязкость (ASTM D562, +25°C)	60±2KU
Время высыхания (+25°C)	1 час
Последующий слой наносится (+25°C)	10 часов
Расход	60—75 мл/м2 на один слой

Л.О.В. лимит в соответствии Е.С. Директивой 2004/42/CE в категории AiWB " Однокомпонентные специальные покрытия": 140гр/л (Лимит 2010). Л.О.В. содержание в готовом продукте <10гр/л

Neotex® Inox Primer

Инструкции по применению

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой, без пыли, грязи, жирных и маслянистых веществ, очищенной от шлака. В случае, если невозможно полностью очистить поверхность от слабо держащихся предметов, рекомендуется слегка отшлифовать ее тонкой наждачной бумагой после чего очистить растворителем **Neotex®1021**.

Нанесение материала: **Neotex® Inox Primer** наносится тонким слоем при помощи валика для масляных красок.

Примечания

- Условия нанесения: Влажность основания <4% / Относительная атмосферная влажность <65% / Минимальная температура нанесения: +10°C
- Низкие температуры и высокая влажность продлевают время высыхания материала
- Грунтовку не следует наносить в условиях высокой влажности.
- Грунтовку можно наносить только в один тонкий слой.

Очистка инструментов

Очищайте инструменты водой сразу после использования.

Упаковка

3л и 1л пластиковые банки

Сохранение свойств при хранении

2 год в закрытом фирменном контейнере в абсолютно сухом месте, которое защищено от воздействия прямых солнечных лучей и морозов.

