

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL.: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10th km N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL.: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neodur® Fast Track SF

Быстросохнущая алифатическая система полимочевины без содержания растворителей.

Описание материала

Neodur®Fast Track SF инновационная система полимочевины ручного нанесения с высоким содержанием твердых частиц, не содержит растворителей. Материал высыхает и полимеризуется быстро, что позволяет нанесение полной системы защиты пола (грунта и 2 слоя материала) в течение 9 часов (+25°C). Главным преимуществом является отсутствие растворителей, что позволяет применять его в закрытом помещении.

Применение

- Складские пандусы, гаражи, террасы, парковки
- Снаружи и внутри помещений супермаркетов, офисов
- Открытые помещения моек, заправочные станции и т.д.

Характеристики / преимущества

- **Neodur®Fast Track SF** может наноситься и в один слой если поверхность ровная и хорошо подготовленная.
- Материал на основе алифатических смол и содержит УФ-фильтры, что оставляет его неизменным под воздействием солнечного излучения и неблагоприятных погодных условий.
- Материал быстро высыхает до отлипа (3 часа), что позволяет завершить работу на объекте в течении одного дня .
- Обеспечивает высокую стойкость к истиранию и механическим нагрузкам.
- Показывает высокую химическую стойкость (к разбавленным кислотам-щелочам, , автомобильным маслам, нефтепродуктам и т.д.)

Технические характеристики

Внешний вид	Глянцевый
Плотность (EN ISO 2811.01)	1,32±0,03гр/мл
Соотношение компонентов (весовая пропорция)	2A : 1B
Расход	300 гр/м ² на один слой (при нанесение валиком) 600 гр/м ² на один слой (при нанесении ровным шпателем)
Сопротивление к истиранию	75мг (ИСПЫТАНИЕ ТАБЕРА CS10/1000/1000)
Сила сцепления	>3 Н/мм ² (EN 13892-8, бетон)
Гибкость	ПРОШЕЛ (ASTM D522, 180° bend, 1/8" mandrel)
Относительная атмосферная влажность	<80%
Ударопрочность(EN ISO 6272)	IR4
Возможность хождения(+25°C)	3 часа
Полное высыхание	24 часа
Приземная влажность	<4%
Температура окружающей среды	От +5° C до +35° C

Информация, изложенная в этом листе технических данных относительно использования и применения соответствующего изделия, основана на практическом опыте и знаниях, накопленных компанией NEOTEX® SA. Дизайнерам и подрядчикам она предоставляется в качестве услуги для более качественного выбора потенциальных решений. Однако как поставщик NEOTEX® SA не контролирует фактическую практику применения и, соответственно, не несет ответственности за ее результат. В связи с тем, что наша продукция находится в процессе непрерывного технического совершенствования, наши клиенты должны проверить через технический отдел компании, что этот лист технических данных не был заменен более актуальной редакцией.

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL.: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10th km N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL.: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neodur® Fast Track SF

Рабочее время

Температура	Время
+12°C	12 минут
+25°C	10 минут
+30°C	5 минут

Нанесение следующего слоя – Ходжение- Умеренная эксплуатация

Температура	Время
+12°C	4 часа
+25°C	3 часа
+30 C	3 часа

Полное высыхание – Тяжелая эксплуатация

Температура	Время
+12°C	36 часа
+25°C	24 часа
+30°C	24 часа

Способ нанесения

Подготовка поверхности: Бетонные поверхности должны быть грубыми (не гладкими), структурно прочными, полностью сухими, без пыли, грязи, жирных и масляных веществ. Наносим грунтовку **Neodur® Primer SF**. Затем наносим 1 или 2 слоя **Neodur® Fast Track SF**. Нанесение материала **Neodur® Fast Track SF** происходит через 3 часа после нанесения грунтовки (25°C).

Смешивание компонентов: Перед нанесением **Neodur® Fast Track SF А-компонент & Б-компонента** должны быть перемешаны каждый в своем контейнере. Добавляем 1 часть (по весу) **Б-компонента** в 2 части

Информация, изложенная в этом листе технических данных относительно использования и применения соответствующего изделия, основана на практическом опыте и знаниях, накопленных компанией NEOTEX® SA. Дизайнерам и подрядчикам она предоставляется в качестве услуги для более качественного выбора потенциальных решений. Однако как поставщик NEOTEX® SA не контролирует фактическую практику применения и, соответственно, не несет ответственности за ее результат. В связи с тем, что наша продукция находится в процессе непрерывного технического совершенствования, наши клиенты должны проверить через технический отдел компании, что этот лист технических данных не был заменен более актуальной редакцией.

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL.: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10th km N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL.: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neodur® Fast Track SF

(по весу) **А-компонента** и перемешиваем в течение 1 минуты используя низкооборотный миксер (300 оборотов).

Нанесение: Neodur® Fast Track SF наносится сразу после перемешивания. Материал выливают на основание и равномерно распределяют используя шпатель, резиновую швабру или валик где это необходимо. Второй слой Neodur® Fast Track SF может наноситься через 3 часа после первого.

Оттенок	RAL7035, RAL7038 и другие оттенки по заказу при условии минимального заказа.
Упаковка	Комплект в металлическом контейнере по 4,5 кг (в заданном соотношении компонентов А & Б по весу)
Меры безопасности	См. паспорт безопасности
Срок хранения	Материал можно хранить в течение 2 лет (5-30°C) в фирменных закрытых контейнерах, защищенных от мороза и прямых солнечных лучей

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL.: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10th km N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL.: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neodur® Fast Track SF

Таблица химической стойкости

Вид	Постоянно при +20°C	Периодически при +20°C
дистиллированная вода	+++	+++
морская вода	+++	+++
этанол 15%	++	+++
этанол 95%	+	+
white spirit	+++	+++
толуол	+	+
ксилол	++	+++
метилизобутилкетон (μβк)	+	+
бутилацетат	+	+
бензин	++	+++
аммиак 10%	+++	+++
гидроксид натрия 10%	+++	+++
соляная кислота 10%	++	+++
соляная кислота 37%	+	++
серная кислота 10%	+	++
азотная кислота 10%	+	++
уксусная кислота 10%	+	++
фосфорная кислота 10%	+	++
молочная кислота 10%	+	++
лимонная кислота 10%	+	++
skydrol	+	++
машинной масло	++	+++
+++ Отличная устойчивость, ++ Средняя устойчивость/ возможны некоторые повреждения или изменение цвета + Низкая устойчивость		

Информация, изложенная в этом листе технических данных относительно использования и применения соответствующего изделия, основана на практическом опыте и знаниях, накопленных компанией NEOTEX® SA. Дизайнерам и подрядчикам она предоставляется в качестве услуги для более качественного выбора потенциальных решений. Однако как поставщик NEOTEX® SA не контролирует фактическую практику применения и, соответственно, не несет ответственности за ее результат. В связи с тем, что наша продукция находится в процессе непрерывного технического совершенствования, наши клиенты должны проверить через технический отдел компании, что этот лист технических данных не был заменен более актуальной редакцией.