

Neodur® Stone Varnish

Прозрачный, чисто акриловый лак, подходит для камней и штампованного бетона

Описание изделия

Neodur® Stone Varnish подходит для пропитки и герметизации пористых камней и штампованных бетонных поверхностей. Это идеальный материал для предотвращения образования пыли на бетонных основаниях.

Свойства/Преимущества

- Показывает высокую проникающую способность
- Высокая устойчивость к Уф, не желтеет (содержит УФ-фильтры)
- Усиливает естественный внешний вид поверхности
- Быстро полимеризуется
- Легок в нанесении
- Подходит для работ внутри и снаружи помещения
- Делает поверхность водонепроницаемой, предотвращает распространение грибка и проникновение загрязняющих веществ из атмосферы

Технические характеристики

Внешний вид	Прозрачный, сатиновый оттенок
Плотность	0,90 кг/л
Расход	120-140мл/м ² на один слой (в зависимости от впитывающей способности основания)
Время высыхания (25°C)	1 часа
Последующий слой нанесения (25°C)	3 часа (в зависимости от атмосферной влажности)
Температура нанесения	> +10°C
Сила сцепления	≥ 2 N/mm ²

Инструкция по применению

Подготовка поверхности:

Камень/Готовый бетонный пол. Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи и масляных веществ. Очистка проводится при помощи щетки или производится пескоструйная обработка, после этого очищается при помощи механического пылесоса. Содержание влажности в основании <4%.

Штампованный бетон: Содержание влажности в основании <4%. Должно пройти как минимум 7 дней между изготовлением

Neodur® Stone Varnish

штампованного бетона и нанесением материала **Neodur® Stone Varnish**

Нанесение: **Neodur® Stone Varnish** наносится в один слой при помощи щетки, валика или безвоздушного распылителя. Второй слой наносится при необходимости если основание сильно пористое.

Уход за готовой поверхностью: Очистку готовой поверхности лучше всего производить при помощи мыла, воды или мягкого моющего средства. Некоторые чистящие средства могут испортить внешний вид покрытия. Проверяйте каждое чистящее средство на небольшом участке, чтобы убедиться, что оно не повредит поверхность

Примечания

- Низкие температуры и высокая влажность во время нанесения увеличивает время полимеризации материала.
- Не следует наносить материал на поверхности, которые были ранее окрашены материалами на основе силикона или восков.
- **Neodur® Stone Varnish** является проникающим герметиком. Обычно одного слоя достаточно, чтобы защитить основание.

Очистка инструментов

Очистить сразу после завершения работ при помощи растворителя **Neotex® 1021**.

Удаление пятен

С помощью растворителя, упомянутого выше, когда пятна еще свежие и влажные. В случае засохших пятен используйте механические инструменты.

Упаковка

20л, 4л

Сохранение свойств при хранении

Материал сохраняет свои свойства в течение 2 лет (+5°C- +45°C) при условии хранения в фирменном контейнере, защищенном от воздействия мороза и прямых солнечных лучей.